

**AJULKISIVU™****KÄYTTÖOHJE TIILI- JA BETONIPINTOJEN KÄSITTELYYN****1. PINNAN TARKISTUS****VANHA PINTA**

Korjaa rikkoutunut pinta ja halkeamat tai korvaa se tarvittaessa uudella. Pese pinta huolellisesti.

**UUSI PINTA**

Anna uuden pinnan kuivua vähintään viikon ajan ennen käsittelyä.

**2. ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA****Silmien tai kasvojen suojaus**

Tiiviisti suljetut suojalasit. Työpaikalla järjestettävä silmähuuhtelu.

**Ihonsuojaus**

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

**Käsien suojaus**

Butyylikumikäsineet

**Ennen käsittelyä lue huolella läpi käyttöturvallisuustiedote!**

**3. KÄYTTÖLIUKSEN SEKOITUS**

Tiivistepullo (2,5 dl) sekoitetaan 3,0 litraan haaleaa vettä. Käyttöliuos on käytettävä 24 tunnin aikana. Valmiin käyttöliuoksen riittoisuus: Rappauspinnoille 0,5–2 m<sup>2</sup>/litra, tiili- ja betonialustoille 2–4 m<sup>2</sup>/litra.

**4. KÄSITTELY**

Suojaa ikkunapinnat tai muut suojattavat alueet ennen työn aloittamista.

Levitä runsaasti käyttöliuosta käsiteltävälle pinnalle ruiskulla, maalaustelalla, siveltimellä tai muulla sopivalla työvälineellä. Anna liuoksen imeytyä pintaan pitämällä työalue märkänä vähintään 2 minuuttia. Käsittele kerrallaan vain sellainen alue, jonka voit pitää helposti märkänä.

**5. KUIVAUS**

Poista ylimääräinen liuos käsitellyltä alueelta välittömästi imeytyksen jälkeen. Kuminen lasta tai kostea liina sopii parhaiten tähän tarkoitukseen.

Käsittely pinta tulisi olla vedeltä suojattuna vähintään vuorokausi, jotta vaikutus on pitkäaikainen. Kuivumisaikana pinnan käyttöä tulee välttää. Kuivunut pinta ei ole liukas.

Aineella käsitelty pinta on vettä ja likaa hylkivä. Vesi ei tunkeudu rakenteisiin, mutta pinnan alle jo aiemmin tunkeutunut kosteus haihtuu höyrynä pinnan läpi. Käsittely ei tee pintaan kalvoa eikä tuki sen huokoista rakennetta.

Aineen suojavaikutus kestää jopa kymmeniä vuosia.

**KÄSITTELYYN SUOSITTELEMAMME VÄLINEET, JOITA ITSE KÄYTÄMME:**

1. Karkea harja – vanhan pinnan puhdistukseen tarvittaessa
2. Puhdistusaine ja painepesuri – vanhan pinnan pesemiseen
3. Ruisku/painepullo, maalaustela, lattiapesin tai sivellin – käyttöliuoksen levitys
4. Kumilasta – ylimääräisen liuoksen poistaminen

Saat meiltä tarvittaessa myös käsittelyn, sekä käsittelyyn tarvittavat välineet.