

A-KATKO

TUOTESELOSTE 31.07.2024

A-KATKO™

TYYPPI	Veteen emulgoituva polysiloksaanipohjainen impregnointiaine. Käsittely estää kapillaarisen veden imeytymisen materiaaliin, mutta ei heikennä materiaalin vesihöyryn läpäisyä.
SOVELTUVUUS	A-KATKO™ soveltuu kiviainesrakenteiden käsittelyyn, kun halutaan estää kapillaarisen veden imeytyminen materiaaliin tai saada aine vettä läpäisemättömäksi.
TEKNISET TIEDOT	
Käyttöliuos	2,5 dl A-KATKOa lisätään 2,5 litraan haaleaa vettä ja sekoitetaan kirkkaaksi emulsioksi. Liuos on tehokasta 24 tuntia sekoittamisen jälkeen. Vanhentunutta liuosta ei saa käyttää.
Tiheys	n. 1000 kg/m ³
Liukoisuus	Emulgoituu veteen
Testaukset ja patentit	VTT Tutkimusselostus NRO RTE52485/97. Pat.no. FI 106144
Varastointi ja kuljetus	Suojattava pakkaselta. YK No. 1993. Pakkausryhmä III. Tullinimike 39100000.
Varastointikestävyys	Vähintään 6 kk avaamattomassa pakkauksessa.
Leimahduspiste	30 °C
Varoitusmerkinnät	Xi, ärsyttävä, syttyvä
H-lausekkeet:	H226- Syttyvä neste. H315- Ärsyttää ihoa. H318- aiheuttaa vakavan silmävaurion. H412- Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille
P-lausekkeet:	P261- Vältä sumun/suihkeen hengittämistä. P305+P351+P338+P313- JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu lääkäriin. P280- Käytä suojakäsineitä. Käytä silmien- tai kasvonsuojainta. P271- Käytä tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
KÄYTTÖOHJEET	Kapillaarikatko aikaansaadaan impregnoimalla aine kiviaineeseen. Kiviaineeseen porataan Injektointireiät vinoon noin 100–150 mm välein. Reiän syvyys: materiaalin takaseinään jää noin 100 mm käsiteltävää materiaalia. Reikiin asetetaan suppilolliset letkunkätkät. Käyttöliuosta lisätään suppiloihin, arvioitu tarve on n. 1 litra valmista käyttöliuosta juoksumetrille.