

AJULKISIVU**KÄYTTÖOHJE TIILI- JA BETONIPINTOJEN KÄSITTELYYN****1. PINNAN TARKISTUS****VANHA PINTA**

Korjaa rikkoutunut pinta tai korvaa se tarvittaessa uudella. Pese pinta huolellisesti.

UUSI PINTA

Anna uuden pinnan kuivua vähintään viikon ajan ennen käsittelyä.

2. KÄYTTÖLIUKSEN SEKOITUS

Sekoita pullon sisältö veden kanssa suhteessa 1:10.

1 L pullon ollessa kyseessä veden määrä on 10 L.

1 L pullo riittää pinnasta riippuen 20–40 neliön käsittelyyn.

3. KÄSITTELY

Suojaa ikkunapinnat tai muut suojattavat alueet ennen työn aloittamista.

Levitä runsaasti käyttöliuosta käsiteltävälle pinnalle ruiskulla, maalaustelalla, sivelimellä tai muulla sopivalla työvälineellä. Anna liuksen imeytyä pintaan pitämällä työalue märkänä vähintään 2 minuuttia. Käsittele kerrallaan vain sellainen alue, jonka voit pitää helposti märkänä.

4. KUIVAUS

Poista ylimääräinen liuos käsitellyltä alueelta välittömästi imeytyksen jälkeen. Kuminen lasta tai kostea liina sopii parhaiten tähän tarkoitukseen.

Käsitelty pinta tulisi olla vedeltä suojattuna vähintään vuorokausi, jotta vaikutus on pitkäaikainen.

Kuivumisaikana pinnan käyttöä tulee välttää. Kuivunut pinta ei ole liukas.

Aineella käsitelty pinta on vettä ja likaa hylkivä. Vesi ei tunkeudu rakenteisiin, mutta pinnan alle jo aiemmin tunkeutunut kosteus haihtuu höyrynä pinnan läpi. Käsittely ei tee pintaan kalvoa eikä tuki sen huokoista rakennetta.

Aineen suojavaikutus kestää jopa kymmeniä vuosia.

KÄSITTELYYN SUOSITTELEMAMME VÄLINEET, JOITA ITSE KÄYTÄMME:

1. Karkea harja – vanhan pinnan puhdistukseen tarvittaessa
2. Puhdistusaine ja painepesuri – vanhan pinnan pesemiseen
3. Ruisku/painepullo, maalaustela, lattiapesin tai sivellin – käyttöliuksen levitys
4. Kumilasta – ylimääräisen liuksen poistaminen
5. Nukkaamaton liina – ylimääräisen liuksen poistaminen ja pinnan kuivaaminen

Saat meiltä tarvittaessa myös käsittelyyn tarvittavat välineet.