




TUOTESELOSTE 27.04.2015 (PÄIV. 2024)

A-SAUMA™

TYYPPI	Veteen emulgoituva polysiloksaanipohjainen impregnointiaine. Käsittely estää kapillaarisen veden imeytymisen materiaaliin, mutta ei heikennä materiaalin vesihöyryn läpäisyä.
SOVELTUVUUS	A-SAUMA™ soveltuu kaikkien huokoisten mineraalipohjaisten materiaalien käsittelyyn vettä läpäisemättömiksi. Käsittelyä suositellaan laatoituksen saumoihin kosteissa tiloissa estämään laatoituksen alla olevien rakenteiden kostuminen.
TEKNISET TIEDOT	
Käyttöliuos	2 dl A-SAUMA:a lisätään 2,5 litraan haaleaa vettä ja sekoitetaan kirkkaaksi emulsioksi. Liuos on tehokasta 24 tuntia sekoittamisen jälkeen. Vanhentunutta liuosta ei saa käyttää.
Tiheys	n. 1000 kg/m ³
Liukoisuus	Emulgoituu veteen
Testaukset ja patentit	VTT Tutkimusselostus NRO RTE52485/97. Pat.no. FI 106144
Varastointi ja kuljetus	Suojattava pakkaselta. YK No. 1993. Pakkausryhmä III. Tullinimike 39100000.
Varastointikestävyys	Vähintään 6 kk avaamattomassa pakkauksessa.
Leimahduspiste	30 °C
Varoitusmerkinnät	H226- Syttyvä neste. H315- Ärsyttää ihoa. H318- aiheuttaa vakavan silmävaurion. H413- Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.
	P261- Vältä sumun/suihkeen hengittämistä. P305+P351+P338+P313- JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu lääkäriin. P280- Käytä suojakäsineitä. Käytä silmien- tai kasvonsuojainta. P271- Käytä tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
KÄYTTÖOHJEET	Käyttöliuos levitetään välittömästi sekoituksen jälkeen käsiteltävälle pinnalle ruiskulla, solukumilastalla, maalaustelalla, siveltimellä tai muulla sopivalla työvälineellä. Imeytä ainetta runsaasti käsiteltävään pintaan pitämällä työalue jatkuvasti märkänä vähintään 2 minuuttia. Välittömästi käsittelyn jälkeen ylimäärä poistetaan laatoitukselta kumisella ikkunalastalla tai pyyhkimällä kostealla liinalla. Käsitelty lattia voi olla liukas 24 tuntia.